

# Mineralwolle

---

## Mineralfaserprodukte

### Beschreibung

Lose Steinwolle zum abstopfen von Hohlräumen und Ringspalten. Wärme- und schalldämmend, alterungsbeständig, einfach und schnell zu verarbeiten.

### Einsatzbereiche

- Steinwolle zur brandschutztechnischen Abstopfung von Hohlräumen und Schlitten in Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Fugen in Wänden und Decken.



### Lieferung und Verpackung

Mineralwolle	
Verpackung	Sack
Gebindegröße	10 kg
Artikelnummer	
	01183000

**Weitere Informationen und Bestellungen unter:**

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

**W** [flamro.de](http://flamro.de)

# Mineralwolle

## Technische Daten

Brandverhalten	A1 nichtbrennbar gemäß DIN 13501-1					
Schmelzpunkt	> 1000 °C					
Obere Anwendungstemperatur °C	750			800		
Wärmeleitfähigkeit [ W/(m·K) ]	50	100	200	300	400	450
	0,037	0,044	0,060	0,080	0,107	0,123
Stopfdichte [kg / m <sup>3</sup> ]	~ 100			~ 150		
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl	1					
AS-Qualität	< 10 ppm					
Silikonfrei	Hergestellt ohne Silikonölzusatz.					
Hydrophobierung	Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>					

Lagerung	Trocken lagern
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

## Anwendungen

### Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2299	Sibralit ES	Feuerbeständig (90 min.)

Anwendung zum Abstopfen von Restöffnungen und Ringspalten in allen Systemen